Techniseal®
Protège et embellit

Wet Look

Scellant à l'uréthane
pour béton, terre cuite et ardoise

(147-193 /3,78L)

MISE À JOUR

1 avril, 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

Terre cuite, béton, ardoise, etc.
Carrelages non émaillés, planchers d'entrepôts, etc.
Pour surfaces verticales ou horizontales – sols, murs – cuisines, restaurants, entrepôts, etc.
AVERTISSEMENT : Ne pas appliquer sur des comptoirs, là où il y a préparation des aliments

PROPRIÉTÉS

- Protège contre les éclaboussures – aliments, graisse, saletés, etc.
- Rehausse la couleur des surfaces traitées

DESCRIPTION

Le Scellant à l'uréthane pour béton, terre cuite et ardoise de Techniseal® est un revêtement d'intérieur incolore qui laisse en surface une pellicule lustrée hautement résistante à l'usure et aux taches. Conçu pour les matériaux poreux tels que le béton, la terre cuite, l'ardoise et la pierre naturelle, il protège efficacement les sols ou murs de cuisine et de restaurant contre les éclaboussures et les déversements de toutes sortes – huile, graisse, aliments, saletés, essence, produits chimiques, etc. Le Scellant à l'uréthane pour béton, terre cuite et ardoise de Techniseal® rehausse la couleur d'origine des matériaux et leur donne un aspect mouillé.

MODE D'EMPLOI

Carreaux de terre cuite :

CARREAUX NEUFS : 1) Avant la pose des carreaux : À sec, dépoussiérer soigneusement chaque carreau à l'aide d'un balai ou d'une brosse. Appliquer une première couche de Scellant sur chaque carreau à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge synthétique ; laisser sécher au moins 2 heures. Appliquer une deuxième couche et laisser sécher jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher. **2) Après la pose des carreaux :** Nettoyer la surface en entier et bien laisser sécher. Appliquer 1 ou 2 couches de Scellant, selon le besoin ; entre les couches, attendre que la surface soit sèche au toucher (au moins 4 heures) ; laisser sécher la deuxième couche au moins 18 heures avant de marcher sur la surface.

CARREAUX DÉJÀ SCELLÉS : Frotter soigneusement toute la surface avec de la laine d'acier et de l'essence minérale ; essuyer avec un linge propre et absorbant. Laver à l'eau savonneuse, bien rincer et laisser sécher. Appliquer le Scellant selon l'étape 2) ci-dessus.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

Béton, ardoise, etc. : PRÉPARATION DE LA SURFACE : Enlever les taches graisseuses à l'aide du Nettoyant-dégraissant pour béton et maçonnerie de Techniseal®, et laver la surface à l'eau savonneuse. Préparer une surface dense ou très sale à l'aide du Préparateur pour sol de garage de Techniseal® ; celui-ci dépolit la surface et assure une meilleure pénétration du Scellant.

APPLICATION

Attendre au moins 30 jours avant d'appliquer le Scellant sur du béton frais. La surface doit être poreuse, sèche et exempte de poussières, de saletés, d'huile, etc. Les produits de nettoyage doivent être parfaitement rincés. À l'aide d'un rouleau pour surfaces rugueuses ou d'un appareil de pulvérisation sans air (airless), appliquer une couche de Scellant jusqu'à saturation du matériau. Pour obtenir une meilleure protection, appliquer une deuxième couche au moins 4 heures après l'application de la première couche. Laisser sécher au moins 18 heures avant de circuler sur la surface.
Nettoyage des outils : Utiliser une essence minérale.

POUVOIR COUVRANT

3,78 litres couvrent de 7,5 à 28 m^2 (80 à 300 pi^2). La consommation dépendra de la porosité de la surface.
NOTE : Ce produit dégage une forte odeur ; utiliser dans un endroit bien aéré. Entreposer à une température supérieure à 15 °C.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
147-193	3,78 L	—	4	180

AVERTISSEMENT

CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir loin des flammes et des étincelles. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **PREMIERS SOINS Contient :** Solvant Stoddard ; Solvant naphta aliphatique, fraction médiane ; Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée). En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.
Catégorie de revêtement : Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie (concentration maximale en COV : 400 g/L

TRANSPORT

Terre
Exempté selon le règlement sur le transport des matières dangereuses (voir article 1.33).
Emballage classe III (Point d'éclair > 37,8 °C)
Mer
Liquide inflammable, n.s.a. (Stoddard solvent, tert-butyl acetate). Marine pollutant (Stoddard solvent, Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.)
Classe : 3
UN 1993
Groupe d'emballage : III

GARANTIE LIMITÉE

TECHNISEAL® garantit ce Scellant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de TECHNISEAL® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'œuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m^2 (4 pi^2) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m^2 (4 pi^2).